

LINOLEUM

1

Informasjon

Linoleum fremstilles ved at oksidert linolje, harpiks, steinmel, tremel (eller korkmel) og pigmenter vales ut på jutestrie og gis et dekorativt toppsjikt. Linoleum produseres i flere tykkelser og i mange farger, ofte med et marmorert utseende. Linoleum skades av sterke alkalier og sterke syrer og bør derfor rengjøres med nøytrale vaskemidler.

Unngå bruk av grønnsåpe på linoleum. Ved fjerning av slitt polish på linoleumsgulv må man passe på at oppskuringsmiddelet helst ikke har pH over 11,5.

Stripping



Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte. Dosering: 2 liter **Stein og Lino Stripp** per 10 liter bruksløsning (20 %). Øk doseringen hvis det er spesielt mange/gamle lag med polish som skal fjernes. Bruk kaldt eller lunnet vann.



Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet med en mopp og la virke i 5-10 minutter. Unngå å få vann under lister og terskler. Oppløsningen må ikke tørke inn.



Benytt en saktegående børstemaskin/ skuremaskin, f. eks. Skuremaskin IPC SD 17" med **Grønn Superpad**. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og vanskelig tilgjengelige steder.



Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



Tøm vannsugeren når den er full og ved bruk av **Stein og Lino Stripp** trenger man ikke etterskylling av gulvet. Fuktmopp gulvet for å fjerne eventuelle rester.



Linoleum reiser bust når det blir fuktig. Tørr skur med en skuremaskin med **Rød Superpad** eller **PP Twister Gul** eller **Grønnpad**, før evt påføring av grunner **Stone and Wood Primer**. Mopp sammen og fjern fiberstøvet.



Du kan eventuelt benytte combimat til polishfjerning.



Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

1

Informasjon

Linoleum fremstilles ved at oksidert linolje, harpiks, steinmel, tremel (eller korkmel) og pigmenter vales ut på jutestrie og gis et dekorativt toppsjikt. Linoleum produseres i flere tykkelser og i mange farger, ofte med et marmorert utseende. Linoleum skades av sterke alkalier og sterke syrer og bør derfor rengjøres med nøytrale vaskemidler.

Unngå bruk av grønnsåpe på linoleum. Ved fjerning av slitt polish på linoleumsgulv må man passe på at oppskuringsmiddelet helst ikke har pH over 11,5.

Anbefalte Kjemi & Utstyr



Stein & Lino Stripp



Moppeskaff Teleskop



Moppestativ 60cm



Padholder for skaff



Grønn Superpad



Håndpad
Doodlebug Sort



PP Twister
Diamantpad Grønn



PP Twister
Diamantpad Gul



Skuremaskin



Vannsuger



Easyglide Mopp 60cm



VINYL

2

Informasjon

Vinyl er et plastprodukt basert på polyvinylklorid (PVC) tilsatt fyllstoff, myknere og fargestoffer. Vinylbelegg finnes i flere forskjellige varianter; homogene belegg, laminerte belegg (heterogene), vinylfiltbelegg og belegg med slitesjikt av polyuretan. Vinylbelegg er motstandsdyktig mot de fleste alkalier og syrer, men kan skades av enkelte løsemidler. Polishbehandling av vinylbelegg er som regel uproblematisk.

Stripping



Bland løsningen i skuremaskinens tank eller i en bøtte. Dosering: 2 liter **Stein og Lino Stripp** per 10 liter bruksløsning (20 %). Øk doseringen hvis det er spesielt mange/ gamle lag med polish som skal fjernes. Bruk kaldt eller lunket vann.



Fordel skureløsningen jevnt utover gulvet og la virke i 5-10 minutter. Unngå å få vann under lister og terskler. Oppløsningen må ikke tørke inn.



Benytt en saktegående børstemaskin/ skuremaskin, f. eks. Skuremaskin IPC SD 17" med **Sort Superpad** eller **Agressor Pad**. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Benytt håndpads i hjørner og vanskelig tilgjengelige steder.



Sug opp skureløsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer.



Tøm vannsugeren når den er full og ved bruk av **Stein og Lino Stripp** trenger man ikke etterskylling. Fuktmopp gulvet for å fjerne eventuelle rester. La gulvet tørke godt, helst 18-24 timer.



Du kan eventuelt benytte combimat til polishfjerning.



Når du er ferdig; tøm skittenvannstanken og skyll den. Rengjør maskinen og børsten/paden. Lad batteriene hvis du bruker batteridrevet maskin.

VINYL

2

Informasjon

Vinyl er et plastprodukt basert på polyvinylklorid (PVC) tilsatt fyllstoff, myknere og fargestoffer. Vinylbelegg finnes i flere forskjellige varianter; homogene belegg, laminerte belegg (heterogene), vinylfiltbelegg og belegg med slitesjikt av polyuretan. Vinylbelegg er motstandsdyktig mot de fleste alkalier og syrer, men kan skades av enkelte løsemidler. Polishbehandling av vinylbelegg er som regel uproblematisk.

Anbefalte Kjemi & Utstyr



Premstrip 2



Agil High Alkaline



Stein & Lino Stripp



Moppeskaff Teleskop



Moppestativ 60cm



Sort Superpad



Agressor Pad



Håndpad
Doodlebug Sort



PP Twister
Diamantpad Grønn



PP Twister
Diamantpad Gul



Skuremaskin



Vann suger



Easyglide Mopp 60cm



Padholder for skaff



3

Informasjon

Solex Gulvrens

Solex er en fantastisk rengjøringsløsning som er spesielt utviklet for å fjerne smuss, skitt, letterolje og fett fra både lakkerte og ulakkerte gulv, samt topplaget på polishbelagte gulv. Det unike med Solex er at den kan utføre denne rengjøringen uten å skade overflaten eller polishen. En av hovedfordelene med Solex er at den også effektivt fjerner limrester etter tape, silikon og lignende. Dette gjør den svært anvendelig i forskjellige situasjoner og miljøer.

Lettskuring/Toppskuring



Mopp gulvet med en tørr eller sentrifugetørr mopp.



Tøm **Solex** konsentrert direkte oppe i en lavtrykksprøyte. For å få best resultat, bruk en lavtrykksprøyte med en beholder på minst 5 liter. Max 15-20 m² av gangen.



Fordel løsningen jevnt utover gulvet med en lavtrykksprøyte og mopp. Bruk et jevnt trykk og unngå å få vann under lister og terskler. Bruk en saktegående en børstemaskin/skuremaskin med grønn pad. La det virke i 5-10 minutter.



Bruk en saktegående børstemaskin/skuremaskin. Velg en **Rød** eller **Grønn Pad**. Skur gulvet systematisk i baner med sirkulære maskinbevegelser. Bruk doodlbug pad i hjørner og vanskelig tilgjengelige steder.



Sug opp løsningen med vannsuger. Arbeidet blir mest effektivt hvis en suger opp løsningen mens en annen skurer. Kan også bruke kun mopp.



Tøm vannsugeren når den er full. Skylling av gulvet er ikke nødvendig ved bruk av **Solex**.

Kontroller at gulvet er rent. Sjekk i hjørner og langs lister.

3

Informasjon

Anbefalte Kjemi & Utstyr



Solex Gulvrens



EasyGlide Mopp 60cm



Moppeskaff Teleskop



Moppestativ



Rød Superpad



Grønn Superpad



Håndpad Doodlebug



Padholder for skaff



Lavtrykk Kanne



Skuremaskin



Vannsuger



RENGJØRING AV UTSTYR

3

Informasjon

Videre bidrar regelmessig vedlikehold til å forlenge levetiden til utstyret. Ved å fjerne støv, smuss og avfall fra mekaniske deler, forhindrer man slitasje og feil. Dette reduserer også risikoen for ulykker eller feil når utstyret brukes.

Tips

- For å få et best mulig resultat, bør du bruke en børstemaskin/skuremaskin med en bred pad.
- Hvis gulvet er veldig skittent, kan du la løsningen virke i lengre tid, for eksempel 10–15 minutter.
- Hvis du har vanskeligtilgjengelige steder, kan du bruke doodle pads.

Vedlikehold av børstemaskin/skuremaskin

Etter bruk, tøm beholderen for vann og løsning.

- Skyll beholderen med rent vann.
- Tørk av maskinen med en ren klut.
- Oppbevar maskinen på et tørt sted.

Sikkerhetsregler

- Bruk alltid vernebriller og hansker når du rengjør gulv med Solex.
- Ikke bruk **Solex** på varme overflater.
- Oppbevar Solex utilgjengelig for barn.

Ekstra Tips

- Hvis du har et lite område som skal rengjøres, kan du også bruke en doodlebug med en grønn pad.
- Hvis du har et stort område som skal rengjøres, kan du bruke en renholds automat for gulv.


4

Informasjon

Polish Behandling



- Hvis det er gammel polish på gulvet før du skal legge på ny må du toppskure gulvet se prosedyre nr. 3 eller hvis det ikke lar seg gjøre må du fjerne gammel polish på gulvet først
- Sjekk at gulvet er rent og tørt. Gulvet må være rent og tørt før du kan legge ny polish. Bruk en støvsuger og en mopp for å fjerne all skitt og støv.
- Grunn gulvet (valgfritt). For bedre vedheft på porøse gulv, kan du grunne gulvet før du legger polish. Dette gjøres med en **Stone and Wood Primer**.



Utlegging

- Legg polisen sparsomt fra kannen i overlappende baner på ca. 1-1,5 m av gangen. Bruk en **Bonemopp** eller utlegger for å spre polisen ut.
- Poler gulvet med en poleringsmaskin før flere strøk legges. Dette vil gi en ekstra glans og beskyttelse. Dette er valgfritt.
- Legg 1-2 strøk til, avhengig av slitasjegrad. Det siste laget med polish legges helt inn til veggen.



Tørking og herding

- La polisen tørke i ca. 30 minutter. Ikke gå på gulvet før det er fullstendig tørt.
- La polisen herde i 12 timer for best resultat.

Avslutning

- Rengjør utstyret grundig når du er ferdig.
- Kontroller gulvet. Kontroller at gulvet er jevnt blankt / matt, uten bobler eller skjolder.

VINYL/LINOLEUM/STEIN GULV



4

Informasjon

...

Tips

- Bruk riktig type polish for gulvet ditt. Det finnes forskjellige typer polish tilpasset ulike typer gulv.
- Les bruksanvisningen nøye før du begynner. Dette vil gi deg viktig informasjon om hvordan du påfører polisen riktig.
- Bruk beskyttelsesutstyr, for eksempel hansker og briller. Dette vil beskytte deg mot polisen.
- Hvis du har spørsmål, ta kontakt med fagperson.

Utstyr som trengs

- Polish
- Mopp eller utlegger
- Poleringsmaskin (valgfritt)
- Hansker

VINYL/LINOLEUM/STEIN GULV

4

Informasjon

Anbefalte Polisher & Utstyr



Trigomat Matt



Trigomat Brilliant



Barramatt



Barraglanz



Stone & Wood Primer



Uno Gulvpolish



Platina



Moppestativ



Moppeskaff Teleskop



Bonemopp

